



★ 鋳鋼用揮発性塗型剤 ★

【ジルコート SS】

- ◆ 特 徴
1. 安定した耐熱性を保持する為に、耐焼着性に優れます。
  2. 特殊相合分散剤を以って混練している為に、作業性に優れます。
  3. 広範囲の鋳型に適用出来ます。
- ◆ 荷 姿
- NET : 35 kg (ペール缶入り)  
25 kg (1斗缶入り)
- ◆ 形 状
- ペースト状
- ◆ 適用材質
- 一般鋳鋼用 (高マンガン鋼は除く)
- ◆ 適用鋳型
- 生型, CO<sub>2</sub>型, 有機及び無機自硬性鋳型
- ◆ 組 成
- (固形成分)
- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ZrO <sub>2</sub>               | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
| SiO <sub>2</sub>               | TiO <sub>2</sub>               |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |                                |
- ◆ 粒 度
- 330 mesh pass : 92 ± 2%
- ◆ 使用方法
- 製品 1 kg に対してメタノール 0.4 ~ 0.5 kg 混入し、よく攪拌してから濃度 70 ~ 60° Be に調整してから、刷毛又はスプレーにて塗布して下さい。
- 塗布後は着火乾燥又はバーナー乾燥してご使用下さい。