



★冷し金用水溶性塗型剤★

【チルコート AW-100】

- ◆特 徴           \*本品は粒度調整されたアルミナ系耐火物に特殊バインダー等で構成された冷し金用水溶性塗型剤です。
- \*冷し金に対する接着性及び塗膜強度に優れます。
- \*安定した耐熱性を発揮する為に、溶湯との離型性に優れます。
- ◆荷 姿           NET：5kg（丸缶入り）、30kg（ペール缶入り）
- ◆形 状           ペースト状
- ◆製品濃度       80～90°Be（粘度：3.0～5.0P）
- ◆粒 度           330mesh pass：95%以上
- ◆組 成           （固形成分）  
                      AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  
                      SiO<sub>2</sub>  
                      Na<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
- ◆使用方法       本品（原液）をよく攪拌してから、刷毛等で冷し金（サビ、ホコリ、油類等を除去して）に塗布して下さい。
- 塗布後は自然乾燥又は強制乾燥してご使用下さい。
- 刷毛目が残る場合は、少量の水（1kgに対して0.01～0.05）で希釈して下さい。