



★**鋳鉄用アルコール性白色塗型剤**★

**【ホワイトコート A30-1】**

- ◆特 徴
- \*本品はMgO-SiO<sub>2</sub>系耐火物を主骨材とし、特殊溶剤を以て混練された揮発性塗型剤です。
  - \*ダクタイル鋳鉄特有の球状化不良防止に優れています。
  - \*適度な塗膜強度及び接着性に優れている為、焼着防止に優れています。
  - \*適度な懸濁性を保持している為、作業性（刷毛伸び）に優れています。
- ◆荷 姿
- NET : 25kg (ペール缶入り)
- ◆形 状
- ペースト品
- ◆適用鋳型
- CO<sub>2</sub>型, 無機及び有機自硬性鋳型
- ◆成 分
- | (固形成分)        | (灰分内容)                         |
|---------------|--------------------------------|
| F C : 7%以上    | MgO                            |
| V M : 4%以下    | SiO <sub>2</sub>               |
| A s h : 89%以下 | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
|               | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
- ◆消 防 法
- 危険物第2類引火性固体 危険等級 : 3
- ◆有 機 則
- 第2種有機溶剤
- ◆粒 度
- 350 mesh pass : 87%±2%
- ◆使用方法
- 製品1kgに対してメタノール又はI.P.Aを重量比で0.4~0.45kg (30~25°Be)を以て希釈し、刷毛又はスプレーにて塗布して下さい。但し造型方法と使用砂の粒度等によって使用濃度に若干の差異が生じますので調整して下さい。